

MØBELOLIE

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Møbelolie anvendes indendørs til overfladebehandling af ubehandlede og tidligere olierede møbler af træ. Det store farveudvalg giver god mulighed for at skabe et unikt udseende samtidig med at olien tilfører træet en vand- og smudsafvisende overflade.

Det er muligt at overlakere den oliebehandlede overflade med Junckers Møbellak, vandbaseret eller oliebaseret.

Møbelolie er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: Indfarvet, hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

Emballagestørrelser:

½ liter i farverne Klar, Nordic, Hvid, Sort, Antracitgrå, Dark Coco, Drivtømmergrå, Kirsebær, Mahogni, Valnød, Wild Hazel.

Udseende:

- En klar olie giver træet en dyb og varm glød.
- Farven Nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter. Denne olie anbefales ikke til mørke træsorter.
- Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.

Risiko for selvantændelse:

Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde. Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortskaffes som anvist i det nationale affaldsregulativ.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne pr. lag:

Lyse træsorter som bøg, ask, eg og fyrretræ: 12-15 m² pr. liter.
Eksotiske træsorter som nyatoh og merbau: 20-30 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Klud, pensel eller rulle.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

16-24 timer før genbehandling.
Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.
Fullt afhærdet efter 72 timer.
Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Grundoliering af ubehandlede/afslebne møbler:

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

Påfør 2 lag Møbelolie "vådt i vådt".

- Dette gøres ved først at påføre et lag olie.
- Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid nylonsvamp.
- Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud.
- Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.
- Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

Færdigbehandling med olie:

- Mellemslib med sort nylonsvamp og fjern slibestøv.
- Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet.
- Poler med en ren klud til overfladen føles tør.
- Olie, som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Vær opmærksom på, at det naturlige indhold af harpiks i træ kan påvirke farvedtrykket, både ved oliering med klar olie og med farvet olie. Reaktionen på harpiks er afhængig af træsort, men det ses særlig udtalt på nåletræ.

Specielt om farvede olier:

Ved længerevarende berøring eller kontakt med andre materialer kan afsmitning fra farvede olier forekomme.

Overflader grundolieret med en farvet olie kan alternativt færdigbehandles med en klar olie, hvis grundolieringens farveintensitet vurderes tilstrækkelig.

Anvendes farven Hvid eller Nordic skal overfladen altid færdigbehandles med tilsvarende farve. En klar olie kan påvirke farveintensiteten og skabe en let gulningseffekt.

Færdigbehandling med lak:

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele overfladen er 100 % mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning.

- Specielt om eg: Garvesyreindholdet i denne træsort kræver ekstra opmærksomhed. Påfør derfor et tredje lag olie før lakering. Metode som beskrevet under punktet "Færdigbehandling med olie".
- Når olien er helt tør (minimum efter 72 timer) mellemslibes med sort slibesvamp.
- Fjern slibestøv ved støvsugning og aftørring med klud hårdt opvredet i rent vand.
- Herefter behandles overfladen med minimum 2 lag Junckers Møbellak, vandbaseret eller oliebaseret. Læs mere i datablade, som anvist nedenfor.

Vedligeholdelse af olierede møbler:

Anvend Møbelolie som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid.

- Rengør først overfladen grundigt med Junckers Trærens Inde blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand.
- Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.
- Påfør olie som anvist under punktet "Færdigbehandling".

Regelmæssig rengøring: Foretages med en hårdt opvredet klud.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 14.3 - Junckers Trærens Inde

F 52.2 - Junckers Møbellak vandbaseret

F 52.5 - Junckers Møbellak oliebaseret