

PUR FLOOR SEALER

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler med høj slidstyrke. Produktet er udviklet til overfladebehandling af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve. PUR Floor Sealer beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges.

Anvend PUR Floor Sealer til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsenet, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller. PUR Floor Sealer eliminerer behovet for at skulle vedligeholde med voks eller polish. Gulvet skal efterfølgende kun vaskes.

- Produktet er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgangning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.
- Opfylder krav iht. EN 14904 for multifunktionelle sportsgulve.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler.

Emballagestørrelser: 4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat.

Udseende: Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.

Resistensegenskaber:

Hårfarvningsmidler, permanentvæske, jod og udtræk af blødgøringsmidler fra underlaget kan forårsage misfarvning af overfladen. Hvis der er krav til resistens overfor desinfektionsmidler, anbefales det at teste midlerne on site.

Beskyttelse mod faldulykker:

PUR Floor Sealer påført i henhold til brugsanvisning tilføjer som udgangspunkt en god skridsikkerhed til gulvet, men hvis væske spildes og efterlades på overfladen, vil det gøre gulvet glat og øge risikoen for faldulykker. Det er derfor vigtigt straks at fjerne utilsigtet spild af væske. Af samme årsag er produktet ikke egnet på arealer med længerevarende påvirkning af vand, f.eks. brusekabiner.

Hvis PUR-forsegler påføres sikkerhedsgulve, der indeholder granulat, kan det påvirke gulvets egenskaber for skridsikkerhed.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele forsegler blandes med 1 del hærder.

Før påføring:

Ryst emballagen grundigt til alt bundsat materiale er opløst.
Tilsæt hærdere og ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.
Lad blandingen hvile i 10 minutter.
Ryst derefter grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Efter blanding med hærdere skal forsegleren anvendes indenfor 2 timer.

Påføringsværktøj: Applikator, pensel eller lakrulle.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Ca. 3 timer. Klar til brug for let trafik: 8 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

BRUGSANVISNING

Gulve som ikke tidligere er forseglede:

Før arbejdet påbegyndes skal overfladen være tør og grundigt rengjort med Junckers PUR Intensive Cleaner. Det er vigtigt at overfladen er helt fri for voks, fedt, polish, sæberester o.lign.

- Slib overfladen let med sandpapir korn 150-180. Dette sikrer en god vedhæftning til den rengjorte overflade og fjerner eventuelle småridser.
- Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør første lag PUR Floor Sealer og lad tørre i minimum 3 timer før andet lag påføres.
- Påføres andet lag forseglere efter tørring i mere end 4 timer anbefales en let mellemslibning med sandpapir korn 150-180 for at sikre optimal vedhæftning. Husk at fjene slibestøv.
- Udføres forsegling i kombination med Junckers PUR Floor Colour, skal farvelægning ske før det afsluttende lag forseglere.
- Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.
- Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Tidligere forseglede gulve:

- For at opløse gamle sæberester vaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
- Slib herefter overfladen let med sandpapir korn 150-180.
- Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag PUR Floor Sealer og lad tørre.
- Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:

Påfør forseglere på et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftningen ved at skrabe med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god og overfladen er pæn, kan gulvet forseglere. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal den eksisterende overfladebehandlingen fjernes til ren, fast og bæredygtig bund.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 10.3 - Junckers Neutralizer

F 40.3 - Junckers PUR Floor Colour

F 40.6 - Junckers PUR Intensive Cleaner